經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003782

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(8mm. 1.0FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒章
報告簽署人

張修德
實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)
局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003782　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(8mm. 1.0FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	0.95 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	202 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.08 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.136 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話：02 -23431892)

副 本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003781

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(6mm. 1.0FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖
報告簽署人

張修德
實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)
局長授權簽發

副本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003781　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(6mm. 1.0FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	1.0 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	150 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.08 %
熱傳導率 （平均溫度30±3℃）	0.111 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。（電話：02 -23431892）

副 本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003784

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(12mm. 1.0FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖
報告簽署人

張修德
實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)
局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003784　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(12mm. 1.0FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	1.0 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	165 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.08 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.161 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話：02 -23431892)

副 本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003783

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(9mm. 1.0FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖

報告簽署人

張修德

實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)

局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003783　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(9mm. 1.0FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	1.0 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	169 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.13 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.139 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話：02 -23431892)

副 本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003787

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(12mm. 0.8FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖

報告簽署人

張修德

實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)

局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003787　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(12mm. 0.8FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	0.85 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	142 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.08 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.146 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。（電話：02 -23431892）

副本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003786

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(9mm. 0.8FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖

報告簽署人

張修德

實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)

局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003786　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(9mm. 0.8FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期: 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	0.86 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	150 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.09 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.131 W/(m・K)

試驗說明:

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ; (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話: 02 -23431892)

副本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90305003785

受理日期： 95年07月07日

簽發日期： 95年07月25日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司

地　　址： 台北市敦化北路201號後棟三樓(三部)

品　　名： 南亞矽酸鈣板(6mm. 0.8FK)

規　　格： (空白)

型　　號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陸儒霖
報告簽署人

張修德
實驗室負責人

第六組
副組長 張修德 (3)
局長授權簽發

副 本

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90305003785　　頁次: 共2頁，第2頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司

品　　名: 南亞矽酸鈣板(6mm. 0.8FK)

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 95年07月07日　　完成日期： 95年07月21日

試驗項目	試驗結果
容積密度	0.84 g/cm³
抗彎強度(垂直方向)	160 kgf/cm²
吸水長度變化率	0.08 %
熱傳導率 (平均溫度30±3℃)	0.117 W/(m・K)

試驗說明：

1.測試期間: 95年 7月 11日 至 95年 7月 20日

2.環境條件: (20±5)℃ ； (65±20)%RH

3.取樣者: (空白)

4.試驗方法: CNS 13777

5.送樣數量: 1件

6.樣品特性與狀況: (空白)

7.取樣程序: 由申請者自送

8.儀器設備: 烘箱、熱傳導試驗機、萬能試驗機、長度測量儀

9.標準件或參考物質: (空白)

10.量測不確定度: (空白)

11.本報告如有疑問，請洽第六組材料檢驗科。(電話：02 -23431892)

副 本