經　濟　部　標　準　檢　驗　局
台　北　市　濟　南　路　一　段　四　號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700　FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼：　90309004489

受理日期：　99年10月28日

簽發日期：　99年12月03日

實 驗 室：　第六組

地　　址：　台北市濟南路1段4號

申 請 者：　南亞塑膠工業股份有限公司塑膠第三事業部林口廠

地　　址：　台北縣泰山鄉大科村南林路102號(南亞林口廠)

品　　名：　聚氯乙烯地磚

規　　格：　(空白)

型　　號：　(空白)

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

黃志文
報告簽署人

謝翰璋
實驗室負責人

第六組
組長 謝翰璋 (1)

局長授權簽發

經 濟 部 標 準 檢 驗 局 試 驗 報 告

報告號碼: 90309004489　　頁次: 共 2 頁，第 2 頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司塑膠第三事業部林口廠

品　　名: 聚氯乙烯地磚

規　　格: (空白)

型　　號: (空白)

受理日期: 99年10月28日　　完成日期： 99年12月02日

試驗項目	試驗結果
耐光性	4 級
耐藥品性	
大豆油	無顏色、光澤之變化及腫脹
潤滑油	無顏色、光澤之變化及腫脹
95%乙醇	無顏色、光澤之變化及腫脹
2%氫氧化鈉水溶液	無顏色、光澤之變化及腫脹
5%醋酸	無顏色、光澤之變化及腫脹
5%鹽酸	無顏色、光澤之變化及腫脹
水泥漿	無顏色、光澤之變化及腫脹
耐燃性	移開火源後5秒內熄滅

試驗說明：

1.環境條件: 溫度23±2℃；濕度65±10%RH。

2.送樣數量:1件。

3.依CNS 8906及CNS 8907試驗。

4.報告內容如有疑問，請洽本局第六組高分子科，聯絡電話02-23431876。