經 濟 部 標 準 檢 驗 局
台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL：(02)2343-1700 FAX：(02)2393-2324
WEB SITE：WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90306004934

受理日期： 96年09月14日

簽發日期： 96年09月20日

實 驗 室： 第六組

地　　址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 南亞塑膠工業股份有限公司塑膠第三事業部嘉義四廠

地　　址： 嘉義縣太保市北港路二段201號南亞塑膠公司嘉義四廠

品　　名： 一般塑膠壁板

規　　格： (空白)

型　　號： 一般塑膠壁板

上項產品試驗結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。
本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

劉全春
報告簽署人

張修德
實驗室負責人

第六組 組長 張修德(1)
局長授權簽發

副本

經 濟 部 標 準 檢 驗 局 試 驗 報 告

報告號碼: 90306004934　　頁次: 共 2 頁，第 2 頁

申 請 者: 南亞塑膠工業股份有限公司塑膠第三事業部嘉義四廠

品　　名: 一般塑膠壁板

規　　格: (空白)

型　　號: 一般塑膠壁板

受理日期: 96年09月14日　　完成日期： 96年09月19日

試驗項目	試驗結果
防焰性(CNS7614,加熱時間10秒鐘)	
餘焰時間	0 sec
餘燼時間	0 sec
炭化距離	5.0 cm
防焰性級別	1 級

試驗說明：

1.送樣數量:1件。

2.取樣者: 江建漢

3.報告內容如有疑問，請洽本局第六組高分子科，聯絡電話02-23431884。

副 本